

Filli Boya Super Akrilik Mat Boyalar (10+1)

1. KOMPONENT: AL 605.10

MAT-10

AL 605.40

MAT-40

2. KOMPONENT: AH 659

TANIM

İki bileşenli, akrilik reçine esaslı son kat mat boyadır. Uygulandığı yüzeye mat bir görünüm kazandırır. Akrilik yapısı ile uygulandığı yüzeyde sert ve elastik bir film tabakası oluşturur. Sararmaz özelliğindedir.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekânlarda kullanılan Filli Boya Akrilik Astar uygulanmış MDF ve ahşap ve yüzeylerin üzerinde koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacı ile uygulanan son kat boyadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Yoğunluk | 1,14±0,03 g/cm ³ | |
| Ambalaj Viskozitesi | 110±5 (20°C, DIN4) | |
| Uygulama Viskozitesi | 13-15" (20°C, DIN4) | |
| Katı Madde Miktarı (ağırlıkça) | 46±1 % | |
| Kullanım Ömrü | >6 saat | |
| Parlaklık Dereceleri (gloss) | Mat-10; 10-15 | Mat-40; 40-45 |

KARIŞIM ORANI

| | Ağırlıkça | Hacimce |
|--|-----------|-----------|
| Filli Boya Super Akrilik Mat Boya (AL 605.10, AL 605.40) | 100 KISIM | 100 KISIM |
| Filli Boya Super Akrilik Vernik Sertleştirici (AH 659) | 10 KISIM | 12 KISIM |
| Filli Boya Ultra Akrilik Tiner (AT 807) | 55 KISIM | 60 KISIM |

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Filli Boya Akrilik Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10 - 15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 15-20 dakika beklenmelidir.

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Uygulama Yöntemi | Air sprey veya air mix havalı tabanca |
| Uygulama Viskozitesi | 13-15 sn. (20°C, DIN4) |
| Uygulama Koşulları | 15°C - 30°C, %40-%70 RH |
| Uygulama Miktarı | 200-250 gr/m ² |

KURUMA SÜRESİ (22°C)

| | |
|--------------------|---------|
| Dokunma Kuruması | 25 dk. |
| İstifleme Kuruması | 24 saat |


SARFIYAT

Filli Boya Super Akrilik Mat Boya'nın 1 kg'ı ile tek kat halinde yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 7-8 m² alan kaplanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direkt güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

ÜRÜNE AİT TEST STANDARTLARI

| Test Standardı/Kaynak | Laboratuvar Adı | Simge | Rapor | Rapor No. |
|---|--|---|--|---------------|
| Bu standart, oyuncaklarla oynayan çocukların ulaşamayacağı malzemeler dışında oyuncak bölümlerinden ve oyuncak malzemelerinden çeşitli ağır metallerin göçü için özellikleri ve deney metotlarını kapsar. | SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. |  | Yapılan analizler neticesinde ürün içeriğinde EN 71/3 Standardı içerisinde yer alan ağır metalleri belirtilen koşullara göre içermemekte ve/veya içermektedir. | TR1923532-RV1 |

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.