

Filli Boya Fine Poliüretan Mat-40-25-10 One Star Boya

1. KOMPONENT: PL 402.10

MAT-10

PL 402.25

MAT-25

PL 402.40

MAT-40

2. KOMPONENT: PH 402

TANIM

İki bileşenli, poliüretan reçine esaslı, uygulandığı yüzeyde çizilmelere karşı dayanıklı, sert ve esnek bir film tabakası oluşturan, hızlı kuruyan son kat mat boyadır.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekânlarda kullanılan Filli Boya Poliüretan veya Polyester Astar uygulanmış MDF ve ahşap yüzeylerin üzerinde koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacı ile uygulanan son kat boyadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,36 ±0,03 g/cm ³		
Ambalaj Viskozitesi	35-45" (20°C, DIN6)		
Uygulama Viskozitesi	13-15" (20°C, DIN4)		
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	69±1 %		
Kullanım Ömrü	>6 saat		
Parlaklık Dereceleri (gloss)	Mat-10; 10-15	Mat-25; 25-30	Mat-40; 40-45

KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Fine Poliüretan 4+1 Mat One Star Boya (PL 402.10-25-40)	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Fine Poliüretan 4+1 One Star Boya Sertleştirici (PH 402)	25 KISIM	34 KISIM
Filli Boya Fine Poliüretan Tiner (PT 407)	18-20 KISIM	20-23 KISIM

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Filli Boya Poliüretan veya Polyester Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10-15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 10-15 dakika beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Viskozitesi(DIN CUP 4 / 20°C)	13-15 sn.
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	200-250 gr/m ²

KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	10 dk.
İstifleme Kuruması	24 saat


SARFIYAT

Filli Boya Fine Poliüretan One Star Mat Boya'nın 1 kilogramı ile yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak tek katta 8-10 m² alan kaplanabilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapađı açılmamıř orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmıř, direkt güneř iřığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmıř ortamlarda muhafaza edilmelidir.

ÜRÜNE AİT TEST STANDARTLARI

Test Standardı/Kaynak	Laboratuvar Adı	Simge	Rapor	Rapor No.
Bu standart, oyuncaklarla oynayan çocukların ulaşamayacağı malzemeler dışında oyuncak bölümlerinden ve oyuncak malzemelerinden çeřitli ağır metallerin göçü için özellikleri ve deney metotlarını kapsar.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.ř.		Yapılan analizler neticesinde ürün içeriğinde EN 71/3 Standardı içerisinde yer alan ağır metalleri belirtilen kořullara göre içermemekte ve/veya içermektedir.	TR1923539-RV1

Gerektiğinde ürünlerin sađlık-güvenlik-tařıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danıřınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin deđiřtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.ř. tarafından üretilmektedir.