

Fine Poliüretan Panel Kapı Boyası

1. KOMPONENT: PL 415.10

MAT-10

PL 415.40

MAT-40

PL 415.60

MAT-60

2. KOMPONENT: PH 415

TANIM

Poliüretan esaslı, hızlı kuruyan, yüksek örtücülüğe sahip, dikey ve yatay uygulamalarda yayılma özelliği iyi olan iki bileşenli son kat boyadır. Uygulandığı yüzeylerde sert, çizilmelere karşı dayanıklı ve esnek bir film tabakası oluşturur.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekânlarda kullanılan panel kapılara koruma ve dekoratif bir görünüm sağlamak için uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,60±0,03 g/cm ³		
Ambalaj Viskozitesi	105±115 KU (25°C)		
Uygulama Viskozitesi	14-16" (20°C, DIN CUP 4)		
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	80±1 %		
Kullanım Ömrü	4-6 saat (22°C)		
Parlaklık Dereceleri (gloss)	Mat-10; 10-15	Mat-40; 40-45	Mat-60; 60-65

KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Fine Poliüretan Panel Kapı Boyası (PL 415.10-40-60)	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Fine Poliüretan Boya Sertleştirici (PH 415)	25 KISIM	17 KISIM
Filli Boya Fine Poliüretan Tiner (PT 407)	20-25 KISIM	23 KISIM

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Filli Boya Poliüretan Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10-15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 10-15 dakika beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix tabanca
Uygulama Viskozitesi(DIN CUP 4 / 20°C)	14-16sn.
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	200 - 250 gr/m ²

KURUMA SÜRELERİ (22°C)

Dokunma Kuruması	20 dk.
İstifleme Kuruması	24 saat


SARFIYAT

Filli Boya Fine Poliüretan Panel Kapı Boyası'nın 1 kilogramı ile yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak tek katta 7-8 m² alan kaplanabilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapağı açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmış, direkt güneş ışığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmış ortamlarda muhafaza edilmelidir.

ÜRÜNE AİT TEST STANDARTLARI

Test Standardı/Kaynak	Laboratuvar Adı	Simge	Rapor	Rapor No.
Bu standart, oyuncaklarla oynayan çocukların ulaşamayacağı malzemeler dışında oyuncak bölümlerinden ve oyuncak malzemelerinden çeşitli ağır metallerin göçü için özellikleri ve deney metotlarını kapsar.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.		Yapılan analizler neticesinde ürün içeriğinde EN 71/3 Standardı içerisinde yer alan ağır metalleri belirtilen koşullara göre içermemekte ve/veya içermektedir.	TR1923539-RV1

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.