

# Filli Boya Super Poliüretan Mat Boya (2+1) SHARP

1. KOMPONENT: PL 604.XX



2. KOMPONENT: PH 604

## TANIM

İki bileşenli, yüksek örtücülük ve yüksek sararma direncine sahip, uygulandığı yüzeyde iyi yayılan, hızlı kuruyan poliüretan esaslı son kat boyadır.

## KULLANILDIĞI YERLER

İç mekânlarda kullanılan Filli Boya Poliüretan veya Polyester Astar uygulanmış MDF ve ahşap yüzeylerin üzerinde koruma sağlamak ve dekoratif bir görünüm elde etmek amacı ile uygulanan son kat boyadır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,40±0,03 g/cm <sup>3</sup>		
Ambalaj Viskozitesi	45-55" (20°C, DIN6)		
Uygulama Viskozitesi	13-15" (20°C, DIN4)		
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	71±1 %		
Parlaklık Derecesi (gloss)	<b>Mat-10;</b> 10-15	<b>Mat-25;</b> 25-30	<b>Mat-40;</b> 40-45
Kullanım Ömrü	5 saat		

## KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Super Poliüretan Mat Boya 2+1 SHARP (PL 604.XX)	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Super Poliüretan Boya Sertleştirici 2+1 SHARP (PH 604)	50 KISIM	70 KISIM
Filli Boya Super Poliüretan Tiner (PT 607)	15-20 KISIM	20-25 KISIM

## UYGULAMA ÖNERİLERİ

Filli Boya Poliüretan veya Polyester Astar uygulanmış ve zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10-15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 10-15 dakika beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Viskozitesi	13-15 sn. (20°C, DIN4)
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	200 - 250 gr/m <sup>2</sup>

## KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	10 dk.
İstifleme Kuruması	24 saat


## SARFIYAT

Filli Boya Super Poliüretan Mat Boya (2+1) SHARP Boya'nın1 kilogramı ile tek kat halinde yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 7-8 m<sup>2</sup> alan kaplanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## DEPOLAMA

Kapađı açılmamıř orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmıř, direkt güneř iřıđı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmıř ortamlarda muhafaza edilmelidir.

## ÜRÜNE AİT TEST STANDARTLARI

Test Standardı/Kaynak	Laboratuvar Adı	Simge	Rapor	Rapor No.
Bu standart, oyuncaklarla oynayan çocukların ulaşamayacağı malzemeler dışında oyuncak bölümlerinden ve oyuncak malzemelerinden çeřitli ağır metallerin göçü için özellikleri ve deney metotlarını kapsar.	SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.ř.		Yapılan analizler neticesinde ürün içeriđinde EN 71/3 Standardı içerisinde yer alan ağır metalleri belirtilen kořullara göre içermemekte ve/veya içermektedir.	TR1836925-RV1

**Gerektiđinde ürünlerin sađlık-güvenlik-tařıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.**

**Yalnızca profesyonel kullanım içindir.**

Bu teknik föy, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danıřınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin deđiřtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.ř. tarafından üretilmektedir.**