

Filli Boya Fine Poliüretan Fon Astar (4+1) - 1. KOMPONENT: PP 401 - 2. KOMPONENT: PH 404

TANIM

İki bileşenli, poliüretan reçine esaslı, uygulandığı yüzeye iyi yapışan ve iyi yayılma özelliğine sahip astardır. Doldurma gücü ve örtücülüğü iyi olup hızlı kuruma ve kolay zımparalanabilme özelliği sayesinde üreticilere kısa zamanda iş tamamlama imkânı sunar. Poliüretan veya polyester astar uygulaması yapılan yüzeylerde zımpara sonrası dip çıkan bölgelere uygulanarak bu kısımları örtmeye ve düzgün bir yüzey elde edilmesine yardımcı olur.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekânlarda kullanılan MDF ve ahşap yüzeylerde son kat boya uygulama öncesi düzgün yüzey hazırlamak amacıyla kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey Temizliği: Uygulama yapılacak metoda ve ahşaba göre ahşap yüzeyi uygun bir şekilde temizlenir ve kurutulur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,50±0,02 g/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	80-85" (20°C, KU)
Uygulama Viskozitesi	13-15" (20°C, DIN4)
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	70-72 %
Kullanım Ömrü	1,5-2 saat

KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Fine Poliüretan Fon Astar (PP 401)	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Fine Poliüretan Fon Astar Sertleştirici (PH 404)	25 KISIM	16 KISIM
Filli Boya Fine Selülozik Tiner (PT 407)	15-20 KISIM	20-25 KISIM

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10-15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir. Katlar arası 15-20 dakika beklenmelidir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Viskozitesi	15-17 sn. (20°C, DIN4)
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	180-190 gr/m ²

KURUMA SÜRESİ (20°C)

Dokunma Kuruması	10-15 dk.
Pürüz Zımpara	30-35 dk.
Zımparalanabilme Süresi	12-14 saat

SARFIYAT

Filli Boya Fine Poliüretan Fon Astar'ın 1 kilogramı ile önerilen uygulama yöntemine göre yüzey uygulama şartlarına bağlı olarak 6-8 m2 alan kaplanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapađı açılmamıř orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmıř, direkt güneř iřığı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmıř ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Gerektiđinde ürünlerin sađlık-güvenlik-tařıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy, normal şartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danıřınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin deđiřtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.ř. tarafından üretilmektedir.