

Filli Boya Fine Poliüretan One Star Astar (3+1)

1. KOMPONENT: PP 402
2. KOMPONENT: PH 412

TANIM

İki bileşenli, hızlı kuruyabilen, çatlama karşı dirençli, ekonomik poliüretan astardır.

KULLANILDIĞI YERLER

İç mekânlarda kullanılan MDF ve ahşap yüzeyleri astarlamak ve son kat boya uygulamasına yönelik yüzeyi hazırlamak amacıyla uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Yoğunluk	1,52±0,03 g/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	118±5 (25°C, KU)
Uygulama Viskozitesi	14-15 sn. (20°C DIN4)
Katı Madde Miktarı (ağırlıkça)	77,5±1 %
Karışım Ömrü	3-4 saat

KARIŞIM ORANI

	Ağırlıkça	Hacimce
Filli Boya Fine Poliüretan One Star Astar (PP 402)	100 KISIM	100 KISIM
Filli Boya Fine Poliüretan One Star Astar Sertleştirici (PH 412)	33 KISIM	50 KISIM
Filli Boya Fine Poliüretan Tiner (PT 407)	10 KISIM	15 KISIM

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Uygulama yapılacak yüzey toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Katlar arası 10-15 dakika beklenmelidir. Uygulama için hazırlanan karışımın iyice karıştırılması ve 10-15 dakika bekletildikten sonra kullanılması önerilir.

Uygulama Yöntemi	Air sprey veya air mix havalı tabanca
Uygulama Koşulları	15°C - 30°C, %40-%70 RH
Uygulama Miktarı	300-350 g/m ²

KURUMA SÜRESİ (22°C)

Dokunma Kuruması	15 dk.
Pürüz Zımpara Süresi	60 dk.
Zımparalanabilme Süresi	16 saat

SARFIYAT

Filli Boya Fine Poliüretan One Star Astar'ın 1 kilogramı ile yüzeye ve uygulama metoduna bağlı olarak tek katta 6-7 m² alan kaplanabilir (kayıplar hariç). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Kapađı açılmamıř orijinal ambalajında 1 yıldır. İyi havalandırılmıř, direkt güneř iřiđı görmeyen, 5°C-30°C sıcaklıklar arasında ve yangın söndürme önlemleri alınmıř ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Gerektiđinde ürünlerin sađlık-güvenlik-tařıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

Bu teknik föy, normal řartlar ve laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danıřınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin deđiřtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün; TS-EN ISO 9001, TS-EN ISO 14001, TS 45001, TS-EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standardına uygunluk belgesine sahip Betek A.ř. tarafından üretilmektedir.